

TEMPLE PREMIUM MAJESTAD



DESCRIPCION

El TEMPLE PREMIUM MAJESTAD es una pasta blanca acuosa, elaborado con resina vegetal modificada de última generación, que sirve para imprimir y empastar superficies en ambientes interiores y exteriores, dejando un excelente acabado a la superficie para recubrir con pintura y/o papel mural. Por su resistencia a la humedad, es equiparable en propiedades de impermeabilización con respecto a pastas acrílicas.

USOS

El TEMPLE PREMIUM MAJESTAD se utiliza para imprimir y empastar todo tipo de superficies: cementicias (tarrajeos, placas de concreto), en muros de ladrillo de arcilla, ladrillos de concreto y ladrillos de silico calcareo (blancos), placas de drywall y fibrocemento, mejorando el acabado y que

perduren a través del tiempo. Además, puede utilizarse para el pintado de cielos rasos.

VENTAJAS

- Alto poder cubriente.
- Gran capacidad de relleno.
- Fácil aplicación (buena corrida).
- Fácil de lijado.
- Acabado premium "aterciopelado".
- Resistente a la humedad.
- Maximiza el rendimiento de la pintura.
- Mejora las propiedades estéticas de la pintura.
- Por su composición es un producto eco amigable, libre de plomo y APEO, cero VOC minimizando el daño al medioambiente; además por su bajo olor, no irrita los ojos y la garganta, no produce alergias, cuidando la salud de los aplicadores.

PROPIEDADES FISICAS

| | |
|------------------------|----------------|
| Aspecto | Pasta |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Componentes | 1 |
| Inducción | No requiere |
| Relación de Mezcla | No aplicable |
| Potlife | Indefinido |
| Volumen de Sólidos (%) | 48 +/- 2 % |
| Secado Tacto | 40 min (23 °C) |
| Repintado mínimo | 2 horas (23°C) |
| Diluyente | Agua |
| VOC | < 20 g/l |

PREPARACION DE SUPERFICIE

| Cementicias | Ladrillos | Construcción Seca | Con Pintura antigua | Otras Superficies |
|---|--|--|--|--|
| Placas de Concreto Muros de Concreto Losas aligeradas Tarrajeo | Ladrillos de Concreto Ladrillos blancos Sillico Calcáreos | Drywall Superboard | Paredes resanadas | |
| <p>Norma SSPC SP-13 “Preparación de Superficies de Concreto” utilizando medios mecánicos, químicos o métodos térmicos previos a la aplicación del sistema de pintura. Una superficie de concreto debe estar libre de contaminantes, lechada, hormigón débilmente adherido, y el polvo, proporcionando una superficie uniforme adecuada para la aplicación del sistema de pintura. Se recomienda lijar con una lija de fierro N° 60 -80.</p> | | <p>La superficie debe estar limpia, libre de todo contaminante y seca. Se debe rellenar las juntas de las placas antes de realizar cualquier trabajo de empastado y pintado.</p> | <p>La superficie debe estar limpia, libre de todo contaminante y seca. Si tuviera humedad y/o salitre, es importante resanar previamente para realizar cualquier trabajo de pintura.</p> | <p>Consultar con nuestro Departamento Técnico de SOPRIN SAC.</p> |
| <p>Es importante verificar visualmente si la superficie imprimada y/o empastada presenta humedad, aplicar cualquier producto sobre una superficie húmeda, aparecerán hongos y eflorescencia (salitre). Para cualquier consulta al respecto sobre este punto, comunicarse con el departamento técnico de SOPRIN SAC.</p> | | | | |

APLICACION

| IMPRIMACION | EMPASTE FINO |
|--|---|
| Sella los poros de la superficie, blanqueando y mejorando la adherencia al sistema de pintura. | Para mejorar el acabado de una superficie. |
| Condiciones Ambientales: % Humedad Relativa < 80% y T ° ambiente < 40 ° C | |
| Las condiciones ambientales deben ser tomadas en cuenta para toda aplicación de recubrimientos, el aplicar bajo condiciones ambientales no aptas, puede traer consecuencias de falla de desprendimiento, un acabado diferente al esperado, humedad, salitre y aparición de hongos. | |
| Dilución (1): 2 – 2.5 litros x caja de 20 Kg de Temple Premium. | Mezcla (2): 1 caja 20 Kg Temple Premium. 1/16 gal O 200 ml de Sellador Majestad. |
| Herramienta: Rodillo Felpa ancha Brocha (recortes) | Herramienta: Plancha de empaste |
| Capas: 1 | Capas: 2 - 3 |
| Secado Tacto: 30 min | Secado Tacto: 40 min |
| Repintado: 12 horas | Repintado: 2 horas |
| Rendimiento: 70 – 80 m2 x caja 20Kg. | Rendimiento: 60 m2 por capa (para 1 caja de 20 Kg). |

NOTA (1) - IMPRIMACION:

Antes de aplicar el TEMPLE PREMIUM MAJESTAD para imprimir, humecte el rodillo de felpa ancha con agua, posteriormente dosifique el rodillo con el producto diluido, asegurándose que la totalidad del área quede cubierta de manera homogénea, para los filos use una brocha.

NOTA (2) - EMPASTE FINO:

Se recomienda verificar la consistencia para incorporar el sellador como máximo hasta 1/16 de galón (200 ml) por caja de 20 Kg. Si se

excede de esa cantidad, es probable que se tenga problemas de descuelgue del producto durante la aplicación y de tener dificultad de lijar el empaste una vez seco.

Antes de aplicar el TEMPLE PREMIUM MAJESTAD como Empaste Fino (superficie imprimada y/o con empaste Grueso), limpie la zona, no debe haber impurezas, como polvo, grasa, etc.

Aplicar con una plancha de empastar. Esperar 3 horas el secado antes de una siguiente capa, siendo la aplicación de manera perpendicular a la capa anterior.

LIMPIEZA

Todas las herramientas, máquinas y envases deben limpiarse con agua, y en lo posible, realizar dicha limpieza de manera inmediata para que sea más fácil la remoción del producto.

Los residuos de producto y de las mezclas NO desecharlos a la red de alcantarillado (desagüe), disponer de contenedores especiales para su posterior tratamiento como residuo especial. Para más información sobre el tratamiento de los residuos, consultar con nuestra Hoja de Seguridad (MSDS).

ALMACENAMIENTO

El producto tiene una duración de 1 año desde la fecha de fabricación del producto (ver etiqueta).

Se recomienda almacenar en un lugar cerrado y bajo techo, que esté ventilado y no le dé directamente la luz del sol, así como no colocarlo directamente en el piso. Las condiciones ambientales sugeridas para el almacenamiento son las siguientes:

Temperatura: 5 °C – 25 °C.

Humedad: Menor a 50%.

El almacenamiento de este producto fuera de esos rangos hará que la durabilidad del producto sea menor.

Una vez abierta la caja del TEMPLE PREMIUM MAJESTAD, se recomienda utilizar en su totalidad, si no se consumiera todo, tratar de cerrar la caja eliminando el aire que hubiera en el empaque. En este caso, no se puede determinar cuánto puede durar el producto, para más información consultar con el Departamento Técnico de SOPRIN SAC.

PRESENTACIONES

Caja de 20 Kg.

EQUIPO DE PROTECCION

Es necesario para la aplicación de los productos deba utilizarse los equipos de protección personal (EPP), tales como Casco, Lentes, guantes, mameluco (overol), botas con punta de acero.

RESPONSABILIDADES

La presente hoja técnica ha sido desarrollada en base a los ensayos realizados por el laboratorio y el área técnica de la empresa SOPRIN SAC, garantizando la performance y durabilidad del producto aplicado. De no seguir o cambiar las indicaciones, recomendaciones, o utilizar los productos para otros fines que no han sido descritos en el presente documento, será netamente responsabilidad de los usuarios. Cualquier duda o consulta que no esté descrita en este documento, por favor comunicarse con el Área Técnica de SOPRIN SAC.